

BRIO

Huile de finition pour murs et plafonds en bois

Brio est une huile conçue pour les murs, plafonds, structures et boiseries. En une seule application, Brio colore, scelle et imperméabilise le bois sans en masquer les détails.



INTÉRIEUR

Nombre de couches	1 à 2 couches. Pour une couleur plus soutenue, appliquer une seconde couche après 24 heures.
Temps de séchage	Manipulation prudente : 18 à 24 heures Entre les couches : 18 à 24 heures Séchage complet : 7 jours
Couleurs disponibles	00 Incolore, 01 Cerisier, 03 Chêne moyen, 04 Charbon, 06 Renard, 08 Noyer américain, 11 Bois de choco, 13 Brun érable, 15 Chêne foncé, 17 Vieux pin, 19 Blanc, 20 Cappuccino, 21 Gris, 22 Naturel, 23 Teck, 25 Bois brûlé, 26 Sable, 36 Enfumé, 41 Gris cendré, 43 Bois flottant, 44 Noyer pâle et 45 Caillou
Formats disponibles	20 ml (échantillon), 237 ml, 946 ml, 3,78 L et 18,9 L
Lustre	Mat
Usages	Intérieur : Idéal pour les murs, plafonds, boiseries, poutres, portes, lambris, moulures, structures, accessoires et meubles décoratifs.
Types de surfaces	Bois, liège
Avantages	Préserve l'aspect naturel du bois Protège le bois contre l'humidité Prévient la décoloration du bois Lavable et durable
Durabilité	8 à 15 ans.
Pouvoir couvrant	Bois tendres : 150 à 225 pi ² /L Bois durs : 225 à 300 pi ² /L
Compatibilité	Peut être recouvert de : Brio Zero, Secondo, Secondo Mono, Secondo Cera, Secondo Fast. Toujours effectuer un essai préalable pour s'assurer de la convenance et de la compatibilité des produits. Peut être appliqué sur : Huiles, teintures, cires et peintures à la craie. Peut être recouvert avec : Huiles, vernis, cires, finis hybrides, laques et peintures.
Composition	Mélange d'huiles végétales, oxydes de fer, isoparaffine, siccatif sans plomb ni cobalt.
COV	430 g/L
Viscosité	20 sec. +/- 2 sec. avec Ford Cup #4 (Incolore)
Provenance	Canada
Nettoyage des outils	Nettoyeur d'outils et diluant Prato-Verde
Disposition des accessoires	Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre municipalité.
Entretien	Pour un nettoyage régulier : SECONDO CLEAN Pour raviver le lustre et augmenter la protection, aux 2 à 3 mois : SECONDO MAINTENANCE Pour un nettoyage intensif (dégraissage, décrassage), au besoin seulement : SECONDO PREP
Entreposage et conservation	Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 5 ans et plus dans ces conditions. En cas d'exposition au froid, laisser tempérer le produit 24 heures avant d'utiliser.
Garantie	Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'utilisation, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des produits Prato-Verde.

Conseils de préparation

1. Appliquer à une température supérieure à 15 °C.
2. Le bois doit être exempt de tout ancien fini et sablé minutieusement au papier abrasif de grain 100 ou 120.
3. Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur.
4. Après le sablage, il est recommandé de nettoyer le bois avec le produit PRATO PREP afin de déloger les micro-particules de poussière, de réduire les tanins et d'améliorer l'intensité des couleurs.
5. Faire un essai du produit sur une surface cachée et laisser sécher 24 heures pour valider le résultat puisqu'il peut varier selon l'essence de bois utilisée.

Conseils d'application

Application manuelle :

1. Bien mélanger avec un bâton avant et pendant l'application.
2. Appliquer en couche mince, en mouvements circulaires, jusqu'à saturation du bois à l'aide d'un TAMPON À TEINTURE, d'un CHIFFON DE POLYCOTON, d'un applicateur à teinture, d'un rouleau à poils courts ou d'un pinceau.
3. Après 5 à 15 minutes, essuyer la surface à sec avec des CHIFFONS DE POLYCOTON propres pour enlever tout excès d'huile.
4. Nettoyer les outils et accessoires utilisés avec le NETTOYEUR D'OUTILS ET DILUANT et tremper les chiffons saturés d'huile dans l'eau avant de les jeter à la poubelle.
5. Laisser sécher 18 à 24 heures.
6. Facultatif : répéter toutes les étapes précédentes pour l'application d'une seconde couche.

Application mécanique :

1. Bien mélanger avec un bâton avant et pendant l'application.
2. Appliquer l'huile à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau à poils courts.
3. Après 5 à 15 minutes, polir en utilisant une polisseuse à plancher et un disque blanc ou beige.
4. S'il reste un excès d'huile après le polissage, placer un CHIFFON DE POLYCOTON sous le disque et passer à nouveau la polisseuse pour retirer l'excès d'huile. Remplacer le chiffon lorsqu'il est saturé d'huile.
5. Il est aussi possible d'appliquer l'huile directement avec la polisseuse en ajoutant une petite quantité d'huile au centre du disque et de frotter jusqu'à ce que le produit soit réparti uniformément.
6. Nettoyer les outils et accessoires utilisés avec le NETTOYEUR D'OUTILS ET DILUANT et tremper les chiffons saturés d'huile dans l'eau avant de les jeter à la poubelle.
7. Laisser sécher 18 à 24 heures.
8. Facultatif : répéter toutes les étapes précédentes pour l'application d'une seconde couche.

Traitement ultérieur

Le plus grand avantage de l'huile dans le traitement des bois concerne la facilité d'entretien et de réparation. Le secret d'un bois huilé bien entretenu réside dans la prévention. Plus le délai d'action sera long, plus le traitement sera long. Dès que les produits d'entretien SECONDO CLEAN et SECONDO MAINTENANCE ne suffisent plus à garder vos bois huilés en bon état, c'est un signe qu'il est temps de considérer l'application d'une nouvelle couche d'huile. Le produit BRIO ne nécessite aucun traitement ultérieur avant un long moment, à moins qu'il y ait des taches ou des dommages sur des petites zones localisées.

État général bon (taches ou petites zones localisées abîmées) :

1. Sabler la zone localisée abîmée avec un papier abrasif de grain 120;
2. Réappliquer l'huile colorante de finition BRIO sur la zone préalablement sablée selon les instructions du produit.

Au besoin, dans un délai de 8 à 15 ans :

1. Nettoyer le bois avec SECONDO PREP;
2. Appliquer une couche de BRIO selon les instructions du produit;
3. Aucun sablage ni décapage requis.

Conseils

Il est possible de mélanger les couleurs entre elles pour créer des couleurs uniques. Pour une couleur légèrement plus soutenue, appliquer une seconde couche après 24 heures. Pour une couleur moins soutenue, mélanger avec du Brio Incolore. La couleur 00 - Incolore procure un fini ambré et fait ressortir le grain du bois. La couleur 22 - Naturel est légèrement blanchie. Elle permet de mieux conserver la blancheur des bois blancs (pin, érable, merisier, épinette, hêtre, tremble, etc.). Il est fortement conseillé d'effectuer un essai au préalable sur les bois à grain ouvert et sur les bois colorés. (chêne, noyer, acajou, orme, etc.).

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants. Tenir loin des flammes et des étincelles.

DANGER DE COMBUSTION: Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.