

**FICHE TECHNIQUE****FICHE TECHNIQUE****DESCRIPTION**

Le produit Weather One Satin 100% Acrylique au latex est idéal pour les travaux extérieurs tels que le stucco, la maçonnerie, le bois apprêté, les métaux extérieurs et les surface galvanisées préalablement bien apprêtées. Ce produit est le choix idéal pour l'aluminium et le revêtement en vinyle. Par contre, les couleurs foncées ne sont pas recommandées sur le vinyle puisque l'absorption de chaleur pourrait faire gondoler le revêtement. C'est un produit d'excellente qualité avec un bon pouvoir cachant dans un fini riche satin.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Utiliser sur le stucco, la maçonnerie, le bois apprêté, le vinyle ou toutes autres surfaces apprêtées.
- La couleur pour repeindre un parement de vinyle devrait être un ton plus pâle que la couleur originale
- Ne pas appliquer quand l'humidité relative est de plus de 85% ou si la température prévoit descendre sous 5 °C. (41 °F) dans les 4 heures suivant l'application

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent pouvoir cachant et une bonne durabilité dans un fini satin.
- Un produit extérieur 100% acrylique qui offre un fini de qualité pour une application sur le stucco, la maçonnerie, le bois apprêté, le métal et les surfaces galvanisées.
- Une excellente flexibilité pour les surfaces de bois extérieures
- Contient un agent anti-moisissure approuvé par environnement canada
- Application possible à une basse température
- Une résistance à l'eau, au climat et aux rayons UV supérieure.

DESCRIPTION

Couleurs	COV (g/l)*
Base blanche (PD02010)	<50
Base foncée (PD02011)	<50
Base claire (PD02014)	<50

- avant teinte

Finition

Niveau de brillance perle
Éclat : Niveau de brillance 10 à 15 unités @ 60°, < 10-45 unités @ 85° (MPI Niveau brillance 4)

Solides et Densité

Volume: 35%
Poids : 45%
Densité : 10.26 lbs par gallon. Contenant en extra

Épaisseur de la peinture(par couche)

Humide : 4.2 – 5.6 mils (105-138 microns)
Sec : 1.5 – 2 mils (38-50 microns)

Couverture (par couche)

280-370 pied² / gallon (9 – 13 m²/L)

Viscosité

96-100 KU

Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester
Rouleau : Utilisez un rouleau 10 à 20 mm
Fusil HVLP : 10 psi pression 1.3 embout
Fusil Pulvérisateur: Pression 1500-2000 psi, Emb 013" - .017"

Temps séchage à 20° C 50% humidité relative

Sec au touché : 45 minutes
Pour repeindre : 6 heures minimum

Diluer

Non recommandé. 10% d'eau au fusil

Lavage

Eau chaude savonneuse.

Température d'entreposage

4° C (40°F) - 32° C (90° F)
Évitez le gel (congélation)

Durée de vie en tablette

3 ans maximum - non ouvert

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer avec un linge humide et attendre que le mur soit sec avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 120. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10° C.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

APPRÊT RECOMMANDÉ

Surfaces peintes

Enlevez le lustre en ponçant la surface pour aider l'adhésion avant de repeindre.

Bois

15130 Apprêt à l'huile – Cache tache

Maçonnerie

Auto-Scellant

Placoplatre

05720 Apprêt au latex

Métal

703 Apprêt antirouille

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantie la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.