



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La peinture à plancher de 1^{ère} qualité est une peinture intérieur / extérieur au latex acrylique à 100%. Pour utilisation sur les marches, béton et planchers de bois. Idéal pour la peinture des sous-sols et les planchers de la salle de service, les patios et les entrées en béton. Ce produit est adapté pour les usages domestiques ou industriels légers. Un agrégat de particules peut être ajouté au revêtement afin de réduire les risques de chute. Vérifier avec le représentant pour les recommandations. Fournit une bonne résistance.

Ce produit est listé dans la catégorie MPI #60

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Recommandé pour les planchers et les marches intérieurs ou extérieurs en béton ou en bois.
- Appliquer seulement à des températures ambiantes supérieures à 10°C (50°F).
- Non recommandé pour les planchers de garage ou l'utilisation industrielle lourde.

** REMARQUE: Les pneus du véhicule peuvent soulever ce produit dans les garages

CARACTÉRISTIQUES

- Faible odeur
- Renforcé à l'époxy
- Bonne résistance

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Couleurs	COV (g/l)*
Base blanche (02503)	<100
Base foncée (02501)	<100
Base claire (02504)	<100
Base Grise (02580)	<100

- avant teinte

Finition

Niveau de brillance
Éclat : Niveau de brillance 3 fini perle

Solides et Densité

Volume: 33%
Poids : 43%

Épaisseur de la peinture (par couche)

Humide : 3.6 - 4.6 mils (92-177 microns)
Sec : 1.2 - 1.6 mils (30-41 microns)

Couverture (par couche)

350-450 pied² / gallon (8.0-11.0 m²/L)

Viscosité

70 - 75 KU

Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester
Rouleau : Utilisez un rouleau synthétique 5 - 10 mm

**NON RECOMMANDÉ AU PULVÉRISATEUR

Temps séchage à 20° C 50% humidité relative

Sec au touché : 45 minutes
Pour repeindre : 8 heures minimum

**ATTENDRE 24HRS POUR MARCHER SUR LE PLANCHER

Diluer

Normalement non recommandé.

Lavage

Laver à l'eau tiède savonneuse

Température d'entreposage

4° C (40°F) - 32° C (90° F)
Évitez le gel (congélation)

Point de rupture

N/A

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer avec un linge humide et attendre que le mur soit sec avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 100. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10° C.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantie la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.