



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La gamme Premium Classic fini mat offre une finition exceptionnelle pour une utilisation sur tous les plafonds et les plafonds texturés.

Ce produit offre une parfaite finition la ou un fini mat est requis

Sa formule est conçue pour réduire les marques de rouleau avec un excellent pouvoir cachant lorsque sec.

Ce produit est un choix idéal pour masquer les effets de la lumière sur des surfaces irrégulières ou pour atténuer les irrégularités sur les plafonds.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Utiliser sur les plafonds de plâtre et de gypse,
- Convient pour les chambres, salles de séjour, et les autres zones où une finition supérieure est souhaitée.
- Les plafonds texturés peuvent se désagréger lors que peint au pinceau et au rouleau. Si tel est le cas une application d'un alkyde au fusil pulvérisateur scellera la surface.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent pouvoir cachant et facilité d'application.
- Faible réflexion de la lumière pour masquer les défauts de surface.

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

| Couleurs | COV (g/l)* |
|----------------------|------------|
| Base Blanche (03123) | <50 |
| Base Foncée (03121) | <45 |
| Base Claire (03124) | <40 |

Finition

Mat

Éclat : Niveau de brillance 1. < 5 unités à 60°, < 10 unités @ 85°

Solides et Densité

Volume: 33%

Poids : 53%

Densité : 12.14 lbs par gallon. Contenant en extra

Épaisseur de la peinture(par couche)

Humidité : 3.6- 4.6 mils (92-117 microns)

Sec : 1.1 – 1.5 mils (28 - 38 microns)

Couverture (par couche)

350-450 pied² / gallon (8.0 – 11.0 m²/L)

Viscosité

88 – 92 KU

Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester

Rouleau : Utilisez un rouleau synthétique 10 - 20 mm

Fusil HVLP : 10 psi pression 1.3 embout

Fusil Pulvérisateur: Pression 2000 psi, Embout 013" - .015"

Temps séchage à 20° C 50% humidité relative

Sec au touché : 30 minutes

Pour rependre : 2 heures minimum

Diluer

Normalement non recommandé

Lavage

Laver à l'eau tiède savonneuse

Température d'entreposage

4° C (40° F) - 32° C (90° F) Évitez le gel (congélation)

Point de rupture

N/A

Durée de vie en tablette

3 ans maximum - non ouvert

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède.

Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

APPRÊT RECOMMANDÉ

Surfaces peintes

Enlevez le lustre en ponçant la surface pour aider l'adhésion avant repeindre.

Bois

15130 Apprêt à l'huile – Cache tache

Maçonnerie

05700 Auto scellant bouche-pores au latex ou auto-apprêtant

Placoplatre

05720 Apprêt au latex

Métal

713 Apprêt antirouille

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.