



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La peinture Écologic Mat lavable est une finition 100% acrylique formulée avec des technologies de microsphères de céramique qui offrent une résistance supérieure aux taches, au lavage et à l'abrasion par rapport aux autres latex populaire. Il est formulé pour contenir des zéros COV, ce qui réduit son impact sur l'environnement et répond aux exigences des principaux standards de COV en Amérique du Nord. Il s'applique en douceur avec une excellente couverture offrant une finition mat lavable.

Ce produit est listé dans la catégorie MPI#143

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Institutions
- Écoles
- Hôpitaux
- Toutes pièces résidentielles

CARACTÉRISTIQUES

- Finition intérieure mat haute performance lavable
- Les microsphères en céramique fournissent une résistance supérieure aux lavages et aux taches
- Auto-Scellant sur les surfaces déjà peintes
- Formulé de zéro COV avec des résines de latex et des technologies de microsphères de céramiques
- Contient un anti-moisissure efficace

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Couleurs	COV (g/l)*
Base blanche (70663)	<1
Base foncée (70661)	<1
Base claire (70664)	<1

- avant coloration

Finition

Niveau de brillance : Mat

Éclat : Niveau de brillance <5 unités à un angle de 60 degrés

Solides et Densité

Volume : 41%

Poids : 57%

Densité : 11.7 lbs par gallon. Contenant en extra

Épaisseur de la peinture(par couche)

Humide : 4.9 - 7.3mils (124-186 microns)

Sec : 2.0 - 3.0 mils (51-76 microns)

Couverture (par couche)

219 - 329 pied² / gallon (5.0 – 8.0 m²/L)

Viscosité

95-100 KU

Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester

Rouleau : Utilisez un rouleau synthétique 10 - 15 mm

Fusil HVLP : 10 psi pression 1.3 embout

Fusil Pulvérisateur: Pression 2000 psi, Embout 011" - .013"

Temps séchage à 20° C 50% humidité relative

Sec au touché : 30 minutes

Pour repeindre : 2 heures minimum

Diluer

Normalement non recommandé. 10% d'eau propre pour une application au fusil pulvérisateur

Lavage

Laver à l'eau tiède savonneuse

Température d'entreposage

4° C (40°F) - 32° C (90° F)

Évitez le gel (congélation)

Durée de vie en tablette

3 ans maximum - non ouvert

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer avec un linge humide et attendre que le mur soit sec avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 120. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10° C.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

APPRÊT RECOMMANDÉ

Surfaces peintes

Enlevez le lustre en ponçant la surface pour aider l'adhésion avant de repeindre.

Bois

15130 Apprêt à l'huile – Cache tache

Maçonnerie

05700 Block-Filler

Placoplatre

05250 Apprêt au latex

Métal

70323 Apprêt antirouille

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantie la performance de ses produits pour l'usage auxquels ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des fiches techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.