

**FICHE TECHNIQUE****FICHE TECHNIQUE****DESCRIPTION**

Le Multimaster est un produit acrylique à l'eau et à l'urethane désigné pour les travaux intérieurs et extérieurs. Formulé pour être utilisé sur différents substrats, ce revêtement universel offre une faible odeur et est non inflammable. Ce produit à séchage rapide peut être appliqué au pinceau, au rouleau et au fusil pulvérisateur. Ce produit peut être également utilisé pour des projets commerciaux.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Peut être utilisé directement sur les métaux ferreux et non ferreux
- Désigné pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sur le bois, le ciment et les plastiques.
- Idéal pour les travaux résidentiels et commerciaux

CARACTÉRISTIQUES

- Aut-apprêtant sur la plupart des surfaces
- Séchage rapide
- Adhésion excellente sur plusieurs surfaces
- Intérieur / extérieur
- Produit à base d'eau

DESCRIPTION

Couleurs	COV (g/l)*
Base blanche (71423)	<95
Base foncée (71421)	<95
Base claire (71424)	<95
Base claire (71427)	<95

- avant teinte

Finition

Niveau de brillance

Éclat : Niveau de brillance 55 à 60 unités @ 60°, (MPI Niveau brillance 5)

Solides et Densité

Volume: 34%

Poids : 47%

Densité : 10.20 lbs par gallon. Contenant en extra

Épaisseur de la peinture(par couche)

Humide : 4.4 – 5.8 mils (152-190 microns)

Sec : 1.5 – 2 mils (38-51 microns)

Couverture (par couche)

272-363 pied² / gallon (6.67 – 8.9 m²/L)

Viscosité

93-98 KU

Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester

Rouleau : Utilisez un rouleau en mousse

Fusil HVLP : 10 psi pression 1.3 embout

Fusil Pulvérisateur: Pression 1500-2000 psi, Emb 011" - .015"

Temps séchage à 20° C 50% humidité relative

Sec au touché : 30 minutes

Pour repeindre : 2 heures minimum

* En fonction de l'épaisseur du film, de la quantité de colorant et de la température ambiante. Ce produit peut prendre 7-10 jours pour atteindre sa dureté au maximum et dans le cas de la base claire / neutre, cela peut prendre jusqu'à 30 jours.

Diluer

Non recommandé. 10% d'eau au fusil

Lavage

Eau chaude savonneuse.

Température d'entreposage

4° C (40°F) - 32° C (90° F)

Évitez le gel (congélation)

Durée de vie en tablette

3 ans maximum - non ouvert

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer avec un linge humide et attendre que le mur soit sec avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 120. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10° C.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

APPRÊT RECOMMANDÉ

Surfaces peintes

Enlevez le lustre en ponçant la surface pour aider l'adhésion avant de repeindre.

Bois

15130 Apprêt à l'huile – Cache tache

Maçonnerie

Auto-Scellant

Placoplatre

05720 Apprêt au latex

Métal

703 Apprêt antirouille

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantie la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.