



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La gamme de peinture Super 2 offre une excellente finition professionnelle avec un excellent pouvoir cachant afin d'offrir une résistance et une lavabilité supérieure. Pour une utilisation sur tous les murs intérieurs, y compris les cloisons sèches, le plâtre, la maçonnerie et le bois apprêté.

Ce produit est listé dans la catégorie MPI#138.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Pour une utilisation résidentielle et commerciale là où il y a beaucoup d'achalandage.
- Dans les cuisines et salle de bain
- Sur les nouvelles ou les surfaces de bois précédemment apprêtées
- Surfaces de gypse, bois, portes, moulures, maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES

- Durabilité maximum.
- Résistance et lavabilité supérieure.
- Grand volume de solide qui procure une meilleure couverture et résistance.
- Excellente adhésion aux surfaces poreuses et non poreuses
- Idéal pour une application au pinceau et rouleau

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Couleurs	COV (g/l)*
Base blanche (043051)	<50
Base foncée (043054)	<50
Base claire (043057)	<50

- avant teinte

Finition

Niveau de brillance

Éclat : Niveau de brillance 3 à 8 unités @ 60°, < 10-18 unités @ 85°

Solides et Densité

Volume : 39%

Poids : 56%

Densité : 11.63 lbs par gallon. Contenant en extra

Épaisseur de la peinture(par couche)

Humide : 3.8- 5.1 mils (95-128 microns)

Sec : 1.5 – 2.5 mils (38-50 microns)

Couverture (par couche)

310-420 pied² / gallon (7.3 – 9.8 m²/L)

Viscosité

95-100 KU

Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester

Rouleau : Utilisez un rouleau synthétique 10 - 20 mm

Fusil HVLP : 10 psi pression 1.3 embout

Fusil Pulvérisateur: Pression 2000 psi, Embout 015" - .018"

Temps séchage à 25° C 50% humidité relative

Sec au touché : 30 minutes

Pour repeindre : 4 heures

Diluer

Normalement non recommandé. 10% d'eau propre pour une application au fusil pulvérisateur

Lavage

Laver à l'eau tiède savonneuse

Température d'entreposage

4° C (40°F) - 32° C (90° F)

Évitez le gel (congélation)

Point de rupture

N/A

Durée de vie en tablette

3 ans maximum - non ouvert

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer avec un linge humide et attendre que le mur soit sec avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 100. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10° C.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

APPRÊT RECOMMANDÉ

Surfaces peintes

Enlevez le lustre en ponçant la surface pour aider l'adhésion avant de repeindre.

Bois

15130 Apprêt à l'huile – Cache tache

Maçonnerie

Auto-Scellant ou 5700

Placoplatre

05720 Apprêt au latex

Métal

703 series Apprêt antirouille

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantit la performance de ses produits pour l'usage auxquels ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des fiches techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.