



## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

La protection ultime pour votre patio et vos rampes ! Une teinture opaque extérieure 100% acrylique cache taches développée avec les toutes dernières technologies pour les produits hybride à base d'eau. Cette formule procure une adhésion supérieure, une durabilité et une résistance aux craquements. Formulé avec moins de composés organiques volatils et plus de composant anti-moisissures comparativement aux autres produits sur le marché.

### UTILISATION RECOMMANDÉE

- Utiliser le produit sur des patios de bois, des marches et autres surfaces horizontales.
- Utiliser sur le bois et le stucco
- Utiliser sur les clôtures, les soffites et les moulures

### CARACTÉRISTIQUES

- Technologie hybride – un fini uréthane/huile dans un fini à base d'eau
- Procure une couche durable et résistante
- Performance garantie sur les applications horizontales et verticales
- Protège de la moisissure et de la croissance d'algues sur la surface

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

Couleurs	COV (g/l)*
Base blanche (PD72403)	<150
Base foncée (PD72401)	<150
Base claire (PD72404)	<150

- avant teinte

### Finition

Niveau de brillance 2

Éclat : Niveau de brillance < 10 unités @ 60°,

### Solides et Densité

Volume : 37%

Poids : 52%

Densité : 10.84 lbs par gallon. Contenant en extra

### Épaisseur de la peinture(par couche)

Humide : 3.9- 6.8 mils (100-170 microns)

Sec : 1.5 – 2.5 mils (38-63 microns)

### Couverture (par couche)

240-400 pied<sup>2</sup> / gallon (5.9 – 9.8 m<sup>2</sup>/L)

### Viscosité

75-80 KU

### Matériel d'application

Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester

Rouleau : Utilisez un rouleau synthétique 10 - 20 mm

Fusil HVLP : 10 à 20 psi pression 1.3

Fusil Pulvérisateur: Pression 1800-2000 psi, Embout 013" - .015"

**Temps séchage** à 25° C 50% humidité relative

Sec au touché : 45 minutes

Pour repeindre : 4-6 heures minimum

### Diluer

Normalement non recommandé. 10% d'eau propre pour une application au fusil pulvérisateur

### Lavage

Laver à l'eau tiède savonneuse

### Température d'entreposage

4° C (40°F) - 32° C (90° F)

Évitez le gel (congélation)

### Point de rupture

N/A

### Durée de vie en tablette

2 ans minimum - non ouvert

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation de la surface est importante. Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Enlever toute la peinture décollée des surfaces peintes précédemment. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer et attendre que la surface soit sèche avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 120. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10° C.

Aucun primer n'est requis sur les nouvelles surfaces de bois et les surfaces de bois déjà peintes si elles sont bien apprêtées.

Pour les balcons neufs, il est conseillé d'attendre de 2 à 4 semaines avant de le teindre. En ce qui concerne le bois traité à la pression un délai de minimum 4 semaines est requis.

Note importante : si votre patio à un problème récurrent de peinture et de teinture et que votre dessous de patio n'est pas protégé par une couche de primer ou un anti- il ce peut que notre produit ne sois pas durable. Une couche fraîche du produit n'arrêtera pas la propagation de la pourriture. Les planches endommagées devront être remplacées avant l'application du produit.

Ne pas appliquer si le patio est directement sous le soleil ou 6h avant et après la pluie. La température du bois doit être sous 35° C pour l'application du produit.

## PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

## MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

### Premiers soins

Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

### Garantie

Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantie la performance de ses produits pour l'usage auxquels ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des fiches techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrons être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.