Horizon

Velours
Base Blanche / Foncée / Claire
90753 / 90751 / 90754

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La peinture Horizon est une finition 100% acrylique formulée avec des technologies d'émulsion de copolymère afin de réduire les odeurs et les vapeurs polluantes qui peuvent être nocives lors de l'application. Le produit contient zéros COV, ce qui réduit son impact sur l'environnement et répond aux exigences des principaux standards de COV en Amérique du Nord. Il s'applique en douceur avec un excellent fini, nivellement, pouvoir cachant et une excellente couverture offrant une finition lavable dans un environnement ou l'achalandage est moyen. Ce produit est aussi certifié LEED v4.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Institutions, Écoles et hopitaux
- Un excellent choix où des gens sensibles aux odeurs sont présents.
- Toutes pièces résidentielles

CARACTÉRISTIQUES

- Finition intérieure-extérieure haute performance
- Auto-Scellant sur les surfaces déjà peinte
- Formulé de zéro COV pour réduire les odeurs et les vapeurs polluantes
- Disponible dans plusieurs teintes pour un choix infini de couleurs
- Certifié LEED v4

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Couleurs	**COV (g/l)***
Base blanche (90753)	<2
Base foncée (90751)	<1
Base claire (90754)	<1

- avant coloration

Finition
Niveau de brillance : Velours Niveau 2
Éclat : Niveau de brillance <10 unités à un angle de 60 degrés

Solides et Densité
Volume: 40%
Poids : 53%
Densité : 11.10 lbs par gallon. Contenant en extra

Épaisseur de la peinture(par couche)
Humide : 3.8 – 5.1 mils (96-129 microns)
Sec : 1.5 - 2.0 mils (38-50 microns)

Couverture (par couche)
317-420 pied^2 / gallon (8.0-10.2 m^2/L)

Viscosité
90-95 KU

Matériel d'application
Pinceau : Utilisez un pinceau de polyester
Rouleau : Utilisez un rouleau synthétique 10 - 15 mm
Fusil HVLP : 10 psi pression 1.3 embout
Fusil Pulvérisateur: Pression 2000 psi, Embout 013'' - .015''

Temps séchage à 25^o C 50% humidité relative
Sec au touché : 30 minutes
Pour repeindre : 2 heures minimum

Diluer
Normalement non recommandé. 10% d'eau propre pour une application au fusil pulvérisateur

Lavage
Laver à l'eau tiède savonneuse

Température d'entreposage
4^o C (40^{o}F) - 32^o C (90^o F)
Évitez le gel (congélation)

Durée de vie en tablette
2 ans maximum - non ouvert

Édition : 1er janvier 2025

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libre de toute saleté, graisse, résidus de savon, poussière et autres contaminants. Les surfaces précédemment peintes devront être lavées avec 3 cuillères à table de TSP dans un gallon d'eau tiède. Rincer avec un linge humide et attendre que le mur soit sec avant de poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 80 à 120. Enlever la poussière de sablage avant l'application de la peinture. Ne pas appliquer si la température est sous 10^{o} C.

Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

PRÉCAUTION

Si vous grattez, poncez ou enlevez une peinture contenant du plomb vous pouvez créer de la poussière de plomb. **Le plomb est toxique. Une exposition à la poussière de plomb peut causer de graves maladies, comme des dommages au cerveau, spécialement aux enfants. Les femmes enceintes doivent aussi éviter l'exposition.** Porter un masque respiratoire approuvé pour le contrôle d'exposition au plomb. Nettoyer avec une vadrouille mouillée ou un aspirateur HEPA. Pour informations additionnelles, contactez la sécurité des produits de santé de la division Canada au 1-800- O-Canada et pour les clients des États-Unis contactez la ligne d'information sur le plomb au 1-800-424-lead (5323).

APPRÊT RECOMMANDÉ

Surfaces peintes
Enlevez le lustre en ponçant la surface pour aider l'adhésion avant de repeindre.

Bois
15130 Apprêt à l'huile – Cache tache

Maçonnerie
05700 Block-Filler

Placoplatre
90700 Apprêt Horizon sans COV

Métal
70323 Apprêt antirouille

MESURES DE SÉCURITÉ

Protégez du gel. Utilisez avec une ventilation adéquate. Refermez le contenant après chaque utilisation. Gardez hors de la portée des enfants.

Premiers soins
Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Garantie
Cloverdale distribue des produits de qualité. Cloverdale garantie la performance de ses produits pour l'usage auxquels ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des fiches techniques.

En achetant ce produit, le client accepte cette garantie au lieu de tous les autres, et écarte toute réclamation de n'importe quel autre raison résultant de n'importe quelle garantie de qualité, si une telle garantie de qualité a été faite expressément au client ou impliquée par n'importe quelle loi applicable.

N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrons être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.